


DURATEX 30



MALLA DE REFUERZO POLIESTER

DESCRIPCIÓN

Duralex 65 es una membrana flexible de poliéster no tejido de alta resistencia al intemperismo para reforzar la impermeabilización de tipo acrílico y asfáltico. Se presenta con una consistencia abierta y flexible para garantizar impregnación y amoldamiento sobre toda la superficie evitando embolsamientos, es de bajo costo y posee alta resistencia al intemperismo, brinda un sistema más confiable de impermeabilización.



APLICACIONES RECOMENDADAS

Se recomienda utilizar sobre toda la superficie en áreas críticas como:

- Pretiles
- Grietas
- Uniones
- Traslapes en lamina

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Es 100% compatible con el sistema de impermeabilización acrílico, así como con sistemas de impermeabilización con emulsión asfáltica

PARÁMETROS TÉCNICOS

PROPIEDADES FÍSICAS	VALOR
Color	Blanco
Peso	30 gr/m
Ancho	1.10m
Largo	100m
Espesor	0.001 / 17
% Elongación dm	26%
% Elongación dc	32%
Densidad	160
Rasgado dm	125
Rasgado dc	118
Tensión Seco dm	10
Tensión Seco dc	1.5

ALMACENAMIENTO

Almacene bajo techo, en un lugar en donde no se mojen los rollos:

Descargo de responsabilidad: Todos los datos técnicos de esta ficha de producto se basan en pruebas de laboratorio. Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias fuera de nuestro control. Tenga en cuenta que, debido a las regulaciones locales específicas, el rendimiento de este producto puede variar de un país a otro. Consulte la ficha de datos del producto local para obtener la descripción exacta de los campos de aplicación. La información en esta ficha de datos está sujeta a cambios sin previo aviso y no debe usarse para escribir especificaciones. Para obtener información adicional sobre aplicaciones específicas, póngase en contacto con Duraltec. La información contenida en este documento proporciona recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestra experiencia profesional. Dado que los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación prevista y, por lo tanto, están fuera de nuestra esfera de influencia, recomendamos encarecidamente que en cada caso se realicen pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. No se puede aceptar ninguna responsabilidad legal basada en el contenido de esta ficha de datos, o en cualquier consejo verbal dado, a menos que exista un caso de mala conducta intencional o negligencia grave por nuestra parte. Esta ficha técnica sustituye a todas las ediciones anteriores relacionadas con este producto. Duraltec se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Deben respetarse los derechos de propiedad de terceros. Todos los pedidos se aceptan sujetos a nuestros términos actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben consultar la edición más reciente de la ficha técnica del producto local para el producto en cuestión, del cual se proporcionarán copias si así lo solicitan. Todos los valores indicados están sujetos a una tolerancia del 5 al 10%.